



ABW119 水性内壁漆

产品说明 本产品是由改性水性分散体、氨基树脂、防锈颜填料、助剂及水等组成。
漆膜坚硬、耐磨，防腐蚀性好，在使用过程中不产生乙炔。

产品用途 用于片散以及其它金属构件的内壁防护涂装。

物理参数

颜色： 灰色

密度 (23±2℃)： 1.1kg/L

体积固含量： 37% ± 2%

标准膜厚： 干膜： 20 微米 湿膜： 54 微米

理论涂布率： 17 m²/kg (以 20 微米干膜计)

干燥时间 (23±2℃)： 表干： ≤2h 完全固化 130~180℃ 30min

施工说明 底材处理：清除表面的灰尘、油脂、水分等杂质。涂漆之前，被涂物表面建议做钝化处理。

搅 拌：加水稀释前，水性内壁漆必须充分搅拌，混合后，为了保持水性漆的均匀，持续搅拌或定时搅拌仍然很有必要

稀 释 剂：水

施工方法：灌涂

稀释比率：5-10%

工具清洗：所有工具用完后，应尽快用水清洗干净。

安 全：小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。在通风良好的情况下施工本品，在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。

注意事项：

- 施工温度 (5~40) °C，空气相对湿度小于 80%，基材表面温度高于露点 3°C，避免在雨、雪、雾天气中施工。



丹东安邦涂料有限公司

Paint Co., Ltd. Dandong Anbang

- 烘烤时应先 60-80℃ 低温烘烤 5-10min，然后再逐渐升至所需要烘烤的温度
- 涂料应存放在 5~35℃，通风干燥的室内仓库，远离热源，避免日光直接照射。
- 施工人员应按规定穿戴劳保护具。
- 本品只适用于专业用途。

包 装 20kg/桶、200kg/桶

储 存 期 未开启状态下，干燥通风处保存一年。