



## ABW115 水性单组分面漆

- 产品说明** 本产品是由水性分散体树脂、交联剂、耐候颜料、多功能助剂及水等组成。漆膜丰满度好，保光保色性能优异。
- 产品用途** 用于片散以及其它金属构件、汽车零部件等的防护涂装。
- 物理参数**
- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 颜色:           | 各色                                 |
| 密度 (23±2℃):   | 1.15kg/L (白色)                      |
| 体积固含量:        | 40% ± 2% (白色)                      |
| 标准膜厚:         | 干膜: 30 微米 湿膜: 75 微米                |
| 理论涂布率:        | 11 m <sup>2</sup> /kg (以 30 微米干膜计) |
| 干燥时间 (23±2℃): | 表干: ≤2h 完全固化 130℃ 30min            |
- 施工说明**
- 底材处理:** 清除底层漆膜表面的灰尘、油脂、水分等杂质。施工之前，对底层漆膜进行打磨处理，可以明显提高层间附着力。
- 搅 拌:** 加水稀释前，水性单组分面漆必须充分搅拌，混合后，为了保持水性漆的均匀，持续搅拌或定时搅拌仍然很有必要
- 稀 释 剂:** 水
- 施工方法:** 淋涂 浸涂 喷涂
- 稀释比率:** 5-15% 5-10% 10-15%
- 工具清洗:** 所有工具用完后，应尽快用水清洗干净。
- 安 全:** 小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。在通风良好的情况下施工本品，在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。
- 注意事项:**
- 施工温度 (5~40) °C，空气相对湿度小于 80%，基材表面温度高于露点 3°C，避免在雨、雪、雾天气中施工。



# 丹东安邦涂料有限公司

Paint Co., Ltd. Dandong Anbang

---

- 烘烤时应先 60-80℃低温烘烤 5-10min，然后再逐渐升至所需要烘烤的温度
- 涂料应存放在 5~35℃，通风干燥的室内仓库，远离热源，避免日光直接照射。
- 施工人员应按规定穿戴劳保护具。
- 本品只适用于专业用途。

**包 装** 20kg/桶、200kg/桶

**储 存 期** 未开启状态下，干燥通风处保存一年。