



AB058 内腔防护蜡

产品说明 本产品是以改性蜡为基料，辅以其它助剂、溶剂等组成。最终成膜为半硬、蜡状的琥珀色半透明的轻微粘性保护膜

产品用途 用于工厂的密封箱体、焊缝、万向节和其它车辆上裂缝的防腐

物理参数

颜色:	琥珀色
密度 (23±2℃):	0.88kg/L
体积固含量:	35% ± 2%
标准膜厚:	干膜: 100 微米 湿膜: 285 微米
理论涂布率:	4 m ² /kg (以 100 微米干膜计)
干燥时间 (23±2℃):	表干: ≤3h
闪点:	30℃

施工说明 底材处理: 清除表面的灰尘、油脂、水分等杂质。涂漆之前, 钢铁表面必须采用喷砂除锈, 除锈等级为 Sa2.5。对于分段对接处和喷砂达不到的位置, 采用动力工具机械打磨除锈, 除锈等级为 St3。

稀 释 剂: 石油溶剂或矿物溶剂

工具清洗: 所有工具用完后用石油溶剂或矿物溶剂清洗干净。

安 全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的安全事项。此外, 还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。个人保护包括但不限于肺, 眼及皮肤的保护, 如果吞服或其他直接接触本品应立即求医。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工, 必须提供强力通风。

注意事项:

- 施工温度 (5~40) °C, 空气相对湿度小于 80%, 基材表面温度高于露



丹东安邦涂料有限公司

Paint Co., Ltd. Dandong Anbang

点 3℃，避免在雨、雪、雾天气中施工。

- 涂料应存放在 0~35℃，通风干燥的室内仓库，远离热源，避免日光直接照射。
- 施工人员应按规定穿戴劳保护具，施工现场及储存处应备有消防器材，严禁明火和吸烟，避免发生火灾。
- 本品只适用于专业用途。

包 装 20kg/桶

储 存 期 未开启状态下，干燥通风处保存一年。